

# Prince Color® Antigrffiti

## Ochranný náter proti sprejerom

### Popis produktu

- Bezfarebný ochranný náter odpudzujúci vodu, oleje a rôzne druhy farieb.

### Rozsah použitia

- Na ošetrovanie minerálnych a disperzných stavebných podkladov (vápencový kameň, tehly, prírodný kameň, omietky a betón – natretý napr. aj fasádovými materiálmi) na spodných častiach fasád.
- Náter je možné jednoducho odstrániť tlakovým otryskaním horúcou vodou (cca 50-70 °C/cca 60 bar).

### Príprava podkladu

- Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez mastnoty, hrdze a prachu. Staré nátery odstrániť. Vzhľadom na eventuálne zintenzívnenie farebného odtieňa doporučujeme vykonať skúšobný náter na malej ploche. Materiál Prince Color® Antigrffiti sýto nanášať natieraním alebo striekaním.
- Odstraňovanie: Znečistené plochy vopred ošetrované materiálom Prince Color® Antigrffiti, je možné odstrániť horúcou vodou (cca 50-70 °C) a tlakovým striekaním (cca 60 bar). Na jednoduché odstránenie škvŕn napr. sprejových farieb, nanesieme na tieto plochy prostriedok Prince Color® Antigrffiti Cleaner a po krátkom pôsobení (1-5 min, v závislosti od teploty) narušený náter zotrieme mäkkou handrou. Pri hrubšej vrstve zotrieme a postup opakujeme. Následne plochu opláchneme teplou vodou s prísadou saponátu.
- Po vyčistení a vyschnutí podkladu je možné vykonať nové ošetrovanie materiálom Prince Color® Antigrffiti (dbať na miestne alebo zákonné podmienky, najmä s ohľadom na odstraňovanie do odpadových vôd).

### Dôležité upozornenia

- Nepoužívať na podlahy.
- Pozor! Pri sýtych farebných odtieňoch môže dôjsť pri pretretí k zvýrazneniu podkladovej vrstvy.
- Materiál pred použitím dobre rozmiešať. Rozdielne šarže a dodávky pred použitím navzájom zmiešať.
- Materiál používať len na daný účel.

- Počas spracovania v uzavretých priestoroch zaistiť dostatočné vetranie.
- **Spotreba na náter nesmie byť nižšia ako 220 ml/m<sup>2</sup> na hladkej ploche.**
- V prípade viacnásobných náterov je treba tento náter nanášať vždy až po zaschnutí prvej vrstvy.
- V prípade tenkej vrstvy ochranného náteru Prince Color® Antigrffiti, napr. na drsných podkladoch môže byť problém s odstránením graffiti.

### Spotreba na rôznych typoch podkladu:

<b>Klinker pásiky</b>	cca 150-200 ml/m <sup>2</sup> (30-40 µm suchého filmu)
<b>Tehla, pieskovec</b>	cca 250-300 ml/m <sup>2</sup> (50-60 µm suchého filmu)
<b>Granit</b>	cca 150-200 ml/m <sup>2</sup> (30-40 µm suchého filmu)
<b>Mramor, betón</b>	cca 300-400 ml/m <sup>2</sup> (60-80 µm suchého filmu)
<b>Štruktúrované podklady</b> (hrubé omietky, nátery na štruktúrovaných podkladoch)	cca 400-600 ml/m <sup>2</sup> (80-120 µm suchého filmu)

### Bezpečnostné pokyny

- **Všeobecné pokyny:** Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. Pri bezvedomí nevyvolávať zvracanie. Sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do úst.
- **Pri nadýchaní:** Zaistiť prívod čistého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zastavení dychu zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť v stabilizovanej polohe na boku a privolať lekársku pomoc.
- **Pri styku s pokožkou:** Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom.

## Technické údaje

Materiálová báza	PUR-Acryl-Kopolymérová disperzia, bez silikónu a voskov
Merná hmotnosť	cca 1,03 kg/m <sup>3</sup> DIN 51757
Farebný odtieň	Bezfarebný
Stupeň lesku	Hodvábne lesklý
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu)	min. +8 °C, max +30 °C (Nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú doby schnutia.)
Spotreba (na 1 náter)*	200-600 ml/m <sup>2</sup> , dosýta natierať alebo striekať v dodanej konzistencii
Doby schnutia (+20 °C, 65% rel. vlhkosť vzduchu)	cca 2 hod.
Farebné tónovanie	-
SD-hodnota	0,31
Riedenie	-
Čistenie náradia	Ihneď po použití čistou vodou

\* Ide o orientačné hodnoty, za ktoré nemôže byť prevzatá záruka, pretože každý povrch vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu - tú je potrebné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.

- **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 minút a vyhľadať lekársku pomoc.
- **Pri požití:** Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie výrobku.
- Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo opakovanom styku používať ochranný krém. Používať ochranný odev.

## Balenie a skladovanie

- Balenie 5, 10 l plastový kanister.
- Skladovať v suchom a zateplenom sklade cca 12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzavretých nádobách.

## Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

### BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

### Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

### Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec

T 0918 444 918

T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce

T 0918 444 918

T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín

T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa

T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

Vydané: Október 2010

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**