

Prince Color® Multigrund PGT

Silikátový penetračný náter

Rozsah použitia

- Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Na riedenie silikátovej fasádnej farby Prince Color® Multitop FT.

Vlastnosti produktu

- Penetrácia na silikátovej báze pod silikátové nátery.
- Ľahko sa spracováva.
- Vysoko porézna a difúzna.
- Vniká hlboko do podkladu a spevňuje.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený mastnoty, vosku, prachu a silikónu.
- **Nové podklady:** Nové murivo nechať dostatočne preschnúť (min. 3 mesiace). Nečistoty sa odstránia a miesta vyčistia. Výkveti solí sa odstránia.
- **Staré podklady:** Plochy očistiť za sucha alebo mokrou cestou (mechanicky alebo prúdom pary). Pri napadnutí hubami alebo riasami je treba vykonať špeciálne dôkladné očistenie a ošetrenie prostriedkom Prince Color® Multitop FC. Pri výskyte trhliniek doporučujeme naše špeciálne vyplňové materiály. Voľné časti, ako aj nesúdržné staré nátery a vrstvy odstrániť a potom očistiť (mechanicky alebo vhodnými odstraňovačmi náterov). V prípade špeciálnych aplikačných problémov ponúkame naše technicko-poradenské služby.

Spracovanie

- **Penetrácia:**
Nenatreté, pevné a slabo nasiakavé podklady, nové omietky: Natrieť materiálmi Prince Color® Multigrund PGT a Prince Color® Multitop FT zmiešanými v pomere 1:1.
Staré omietky (pieskovité, silno nasiakavé, nerovnomerne nasiakavé), staré minerálne nátery: Dosýta a rovnomerne natrieť materiálom Prince Color® Multigrund PGT.
Vápencové pohľadové murivo: Penetráciu vykonať dvojnásobným náterom Prince Color® Multigrund PGT mokrý do mokrého.
• **Medzivrstva a krycí náter:** s produktom Prince Color® Multitop FT.

Dôležité upozornenia

- Pred spracovaním dôkladne zamiešať.
- Okolité miesta chrániť pred zašpinením. Pri postriekaní skla, prírodného kameňa, kabrinca atď. môže dôjsť k vzniku škvrn.
- Pracovné náradie a pracovné nádoby sa čistia počas prác a ihneď po ukončení prác vodou. V zaschnutom stave už čistenie vodou nie je možné, len mechanicky.
- Používať len na určené účely.
- Počas a po ukončení aplikačných prác vo vnútorných priestoroch zaistiť dostatočné vetranie.

Balenie a skladovanie

- Balenie 10 l a 5 l PVC kanister.
- Skladovať v suchom a zateplenom sklade v dobre uzavretých nádobách cca 12 mesiacov od dátumu výroby. Chrániť pred vlhkom.

Bezpečnostné pokyny

- **Všeobecné pokyny:** Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. Pri bezvedomí nevyvolávať zvracanie. Sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do úst.
- **Pri nadýchaní:** Zaisťiť prívod čistého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zastavení dychu zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť v stabilizovanej polohe na boku a privolať lekársku pomoc.
- **Pri styku s pokožkou:** Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom.
- **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

Technické údaje

Materiálová báza	silikát - draselné vodné sklo
Hustota/Objemová hmotnosť	cca 1,05 g/cm ³
Farebný odtieň	mliečna, po vyschnutí bezfarebná
Stupeň lesku	matný
Štruktúra	-
Spracovanie	natieranie štetcom
Teplota spracovania	min. +8 °C, max +25 °C (teplota podkladu a objektu) (Nespracovávať na priamom slnku, pri suchom a teplom počasi.)
Spotreba (na 1 náter)*	omietka so strednou zrnitosťou: 150 - 200 ml/m ² drsná omietka: 250 ml/m ²
Doby schnutia (+20 °C, 65% rel. vlhkosť vzduchu) - pretierateľná - úplné prikotvenie k podkladu	po cca 6 hod. po cca 4 - 5 dňoch. <i>Nižšie teploty a vyššie vlhkosti predlžujú dobu schnutia.</i>
Farebné tónovanie	-
Riedenie	neriedi sa

* Ide o orientačné hodnoty, za ktoré nemôže byť prevzatá záruka, pretože každý povrch vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu - tú je potrebné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.

- **Pri požití:** Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie výrobku.
- Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo opakovanom styku používať ochranný krém. Používať ochranný odev.

Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal – po dôkladnom vyčistení je možné znovu použiť; inak ako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 444 918
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvárošín
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.