

Prince Color® Multigrund PGU UP

Špeciálna prísada - aditívum na urýchlenie schnutia disperznej penetrácie s obsahom granulátu Prince Color® Multigrund PGU pri aplikácii pri nízkych teplotách od +1 °C do +8 °C

Rozsah použitia

- Prísada **Prince Color® Multigrund PGU UP** po pridaní do penetračného náteru **Prince Color® Multigrund PGU** a následnom krátkom premiešaní (2 min.) výrazne urýchli zaschnutie penetračného náteru o viac než 1/3 času, pri nízkych teplotách od +1 °C do +8 °C a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Použitie je vhodné napr. pod pastovité omietky.
- Obsah prchavých látok urýchľuje odvod vody zo zmesi a tak aj vlastné vytvrdenie penetrácie. Spracovateľnosť penetrácie po pridaní prísady Prince Color® Multigrund PGU UP nie je výrazne časovo obmedzená. Vzhľadom na odparovanie prísady a zaistenie kvality penetračného náteru doporučujeme takto pripravenú zmes spracovať najneskôr do 5 dní od zmiešania s prípravkom.
- Dlhšia doba skladovania znehodnocuje úžitkové vlastnosti prípravku a produktu!**
- **POZOR! Prípravok je určený len na profesionálne použitie!** Pre profesionálnych užívateľov je k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

Balenie

- 1 l plastová PE fľaša

Skladovanie

- V suchom sklade min. 12 mesiacov, chrániť pred teplotami nad +23 °C. Načaté obaly dobre uzavrieť a skoro spotrebovať. Držať mimo dosahu detí.

Technické údaje

Zloženie	Obsahuje Propán-2-ol
Hustota pri +20 °C	0,786 g/ml
Dávkovanie	500 ml Prince Color® Multigrund PGU UP na 20 kg penetrácie Prince Color® Multigrund PGU 125 ml Prince Color® Multigrund PGU UP na 5 kg penetrácie Prince Color® Multigrund PGU 25 ml Prince Color® Multigrund PGU UP na 1 kg penetrácie Prince Color® Multigrund PGU
Zaschnutie	cca 6 - 8 hod. (pri teplote +1 °C, 95 % rel. vlhkosti vzduchu) Aplikácia ďalších vrstiev po 8 hod.

Riedenie

- Neriedi sa.

Čistenie náradia

- Ihneď po použití umyť vodou.

Bezpečnostné pokyny

- **POZOR! Prísada a jej pary sú vysoko horľavé aj pri nízkych teplotách. Pary sú po zmiešaní so vzduchom pri vyššej koncentrácii výbušné.**
- **Pri manipulácii s týmto prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň! Pozor na iskriace elektrické zariadenia!**
- **S prípravkom manipulujte v dobre vetraných priestoroch.**
- **Používajte ochranné nitrilové rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár.**
- **Pri nadýchaní:**
Postihnutého prepraviť na čerstvý vzduch a udržiavať v klude. Pri dýchacích ťažkostiach zaistiť podporu dýchania a okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
- **Pri styku s pokožkou:**
Dôkladne umyť mydlom a vodou. V žiadnom prípade nepoužívajte rozpúšťadlo. Ak dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Pri kontakte s očami:**
Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu najmenej 15 minút pod tečúcou vodou, konzultujte s očným lekárom. Ak má postihnutý nasadené kontaktné šošovky, vyberte ich.

- **Pri požití:**

Vypláchnuť ústa a potom dať vypiť veľa vody.
Nevyvolávať zvracanie kvôli nebezpečenstvu
vdýchnutia do pľúc. Zvracanie vyvolajte len na príkaz
toxikologického strediska alebo lekára.

- **Postriekaný odev a kontaminované obaly odložte na miesto určené na likvidáciu odpadu.**

- **Prípravok používajte len na daný účel. Iné použitie prípravku nie je prípustné!**

- **Ostatné bezpečnostné údaje je možné nájsť v karte bezpečnostných údajov výrobku.**

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918	Bratislava I.- V, Senec
T 0918 444 918	
T 0903 400 851	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 444 918	
T 0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
T 0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822	Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2011

Novým vydaním stráca staré platnosť.