

Prince Color® Multiputz UP

Špeciálna prísada na spracovanie akrylátových a silikónových pastovitých omietok a bezcementových disperzných lepidiel pri teplotách od +1 °C do +5 °C

Rozsah použitia

- Prísada Prince Color® Multiputz UP zlepšuje odparovanie vody z omietky a urýchľuje vytvrdzovanie akrylátových a silikónových omietok a disperzných lepidiel pri teplotách od +1 °C a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (až 99 %).
- Prostriedok výrazne obmedzuje možnosť výluhov pomocných látok a kolorantov pri aplikácii pastovitých omietok v nepriaznivých poveternostných podmienkach.
- V prípade disperzných lepidiel skracuje dobu ich schnutia.

POZOR!

- **Nie je vhodné používať pre syté odtiene miešané do bezfarebných báz omietok (farblos - báza 3).**
- **Namiešaný materiál spracovávať vždy na ucelené plochy fasád.**

Dávkovanie

- 0,5 kg balenie Prince Color® Multiputz UP vmiešame do 25 kg bielej alebo už prefarbenej pastovitej omietky.
- Zmes miešame nízkootáčkovým miešadlom (do 450 ot./min.) minimálne 3 minúty, potom necháme 3–5 minút odstáť a znovu krátko premiešame. Takto je zmes pripravená na aplikáciu.

Doba spracovania

- Takto pripravenú zmes s obsahom prísady Prince Color® Multiputz UP je nutné spracovať pri teplote od +1 °C do +5 °C najneskôr do 2 hodín. Dlhšia doba pre spracovanie nie je prípustná.
- Vyššie teploty (nad +10 °C) urýchľujú vytvrdzovanie a zasychanie zmesi.
- Omietka je odolná proti poveternostným vplyvom po 24 hodinách (počas tohto času nesmie teplota klesnúť pod +1 °C).

Technické údaje

Zloženie	Zmes špeciálnych aditív
pH hodnota	11
Hustota pri +20 °C	3 - 3,2 g/cm ³
Odtieň	Biela
Balenie	0,5 kg papierový sáčok

Riedenie

Neriedi sa.

Čistenie náradia

Ihneď po použití umyť vodou. Po zaschnutí zmesi je náradie možné čistiť len mechanicky.

Bezpečnostné pokyny

- Prince Color Multiputz® UP má mierne alkalický charakter. Dráždi pokožku, môže spôsobiť vážne poškodenie očí. Pri dlhodobom kontakte s pokožkou môže mať senzibilizačné účinky.
- Používajte ochranný odev, okuliare a gumené rukavice.
- Pri zasiahnutí očí ich vymývajte okamžite silným prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc a postriekaný odev uložte na miesto určenia.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
 T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
 F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
 F: 041/72 345 92
 E-mail: objednavky.sk@basf.com
 Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
 T 0918 444 918
 T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
 T 0918 444 918
 T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica
 T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
 T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
 T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
 T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
 T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
 T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
 T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.