

Prince Color® Multi Top Elastik G

Špachtľovacia hmota s vláknami

Rozsah použitia

- Do exteriérov aj interiérov.
- Špachtľovací tmel na praskliny v omietke.

Vlastnosti produktu

- Elastický tmel so skleným vláknom.
- Prekleňuje trhliny v omietke a betóne, spôsobené technickými závadami.
- Elastický až do -20 °C.
- Nevhodný na trhliny spôsobené statikou budov.
- Odolný proti poveternostným vplyvom.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť pevný, čistý a únosný. Volné zvyšky farieb a časti omietky odstrániť. Nová omietka musí byť preschnutá.
- Opravené miesta omietky a alkalické podklady odborne fluatovať. Pieskujúce miesta na omietke, betóne a vláknitom betóne spevniť materiálom Prince Color® Multigrund PGS.
- Nátery vápenatými a minerálnymi farbami mechanicky odstrániť. Súdržné lakové nátery zdrsníť alebo nalúhovať. Podklad následne napustiť zriedeným materiálom Prince Color® Multigrund PGS.
- Väčšie trhlinky vyškrabať, zbaviť prachu a natrieť základným náterom materiálom Prince Color® Multigrund PGS.
- Vyskúšať si vhodnosť podkladu ako nosiča náteru.

Spracovanie

Po minimálne 24 hodinovom preschnutí základného náteru nanášať nerezovým hladidlom alebo špachtľou.

Na vyplnenie hlbokých trhlínok je možné do špachtľovacej hmoty Prince Color® Multi Top Elastik G pridať jemný, suchý kremičitý piesok (max. 50%). Okraje špachtľovaných miest vyrovnávať vlhkým štetcom. Pred ďalšími krokmi dbať na dobré preschnutie.

Následné nátery

Materiál Prince Color® Multi Top Elastik T

Všeobecne

Špachtľovanie materiálom Prince Color® Multi Top Elastik G sa musí vykonať až po nanosení základného náteru materiálom Prince Color® Multigrund PGS. Po vyšpachtľovaní potom vykonať celoplošný náter materiálom Prince Color® Multi Top Elastik T.

Dôležité upozornenia

- Ak sa v podklade vyskytujú trhlinky v zvýšenej miere, je potrebné použiť sklenú tkaninu alebo iné bandážovacie materiály. V týchto prípadoch kontaktujte naše technicko-poradenské služby.
- Materiál nie je vhodný na vodorovné plochy zaliate vodou. Používať len na daný účel.
- Počas spracovania a po ňom zaistiť vo vnútorných priestoroch dostatočné vetranie.
- Pracovné náradie a pracovné nádoby sa čistia ihneď po práci vodou.

Bezpečnostné pokyny

- **Všeobecné pokyny:** Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. Pri bezvedomí nevyvolávať zvracanie. Sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do úst.
- **Pri nadýchaní:** Zaistiť prívod čistého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zastavení dychu zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť v stabilizovanej polohe na boku a privolať lekársku pomoc.
- **Pri styku s pokožkou:** Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom.
- **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

Technické údaje

Materiálová báza	špeciálna akrylpolymerová disperzia vystužená vláknami
Hustota/Objemová hmotnosť	cca 1,44 g/cm ³
Farebný odtieň	krémovo biely
Stupeň lesku/povrch	-
Štruktúra	jemne drsná
Spracovanie	špachtľovanie
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu)	nespracovávať pri teplote pod +5 °C a na priamom slnku
Spotreba*	podľa hĺbky trhliniek, presnú spotrebu je možné určiť podľa skúšky na objekte
Doba schnutia (+20 °C, 65% rel. vlhkosť vzduchu)	podľa počasia, hĺbky a šírky trhliniek - počítať s dobou až 5 dní do ďalšieho pracovného chodu
Farebné tónovanie	-
Riedenie	spracovávať v dodanej konzistencii
* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu - tú je potrebné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.	

- **Pri použití:** Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie výrobku.
- Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Pri nástreku použiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov.
- Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo opakovanom styku používať ochranný krém. Používať ochranný odev.

Balenie a skladovanie

- Balenie: 4 kg PVC vedro.
- Skladovať v suchom a zateplenom sklade cca 12 mesiacov od dátumu výroby. Nádoby uchovávať dobre uzavreté. Chrániť pred vlhkom.

Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal – po dôkladnom vyčistení je možné znovu použiť; inak ako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 444 918
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.