

Prince Color® Multi Top FM

Fasádna farba s vysokou priepustnosťou vodných pár, s vlastnosťami podobnými silikátu. Vodoodpuďujúca a odolná proti hnanému dažďu. Farba je obzvlášť ľahko natierateľná a disponuje výbornou krycou schopnosťou a plnivnosťou. Náter je odolný proti alkáliam (zásadám) a extrémne odolný proti poveternostným vplyvom. Nízka hodnota „sd“ – 0,1 m (difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy) zaručuje vysokú schopnosť difúzie.

Merná hmotnosť:	cca 1,36–1,52 g/cm ³
Spojivo na báze:	Kombinácia akryl – metyl – silikonátu
Hodnoty ochrany fasády	Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy s_d : < 0,10 m Koeficient nasiakavosti W24: < 0,05 kg/m ² .h ^{-0.5}
Odtiene farby:	Standard: biely BASF Mix: cca 20 000 farebných odtieňov
Stupeň lesku:	Matný
Štruktúra:	Hladká, drsná (podobná minerálnym farbám)
Balenie:	12,5 l
Skladovanie:	Skladovateľnosť výrobku je v suchom a chladnom prostredí, pri teplote od +5 °C do +25 °C 12 mesiacov od dátumu výroby.
Spôsob použitia:	Náter štetcom, náter valčekom, striekanie systémom „airless“. (Nespracovávať pri priamom slnečnom žiarení)
Teplota spracovania:	Spracovávať pri teplote od +5 °C do +25 °C (teplota vzduchu a objektu).
Spotreba (na 1 náter):	Omietka jemnej zrnitosti: cca 125 ml/m ² , Ide o orientačnú hodnotu, ktorú nemožno považovať za záväznú, nakoľko každý povrch vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu. Pre presnú kalkuláciu sa spotreba stanoví pomocou skúšobného náteru na objekte.
Doby schnutia (pri teplote 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu):	Farba je pretierateľná po 4–5 hodinách a úplne preschnutá po približne 3 dňoch.
Farebné odtiene (tónovanie):	BASF Mix, cca 4500 farebných odtieňov
Riedenie:	Vodou, 1. náter max. 5 %, 2. náter max. 3 %.
Čistenie náradia:	Okamžite po použití očistiť vodou.
Označenie nebezpečenstva:	Vid'. platná karta bezpečnostných údajov.

Podklad a nanášanie náteru: Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosku, silikónu a prachu (pozri VOB, diel C, DIN 18363, najmä 3.1.1). Ďalej prosíme zohľadniť aj platné technické komentáre Spolkového výboru pre farbu a udržiavanie vecnej hodnoty (= BFS), 60327 Frankfurt.

Príprava podkladu:

Nové podklady: Odstrániť znečistenia a očistiť plochy. Odstrániť prípadne sa vyskytujúci slinutý povrch (spekance).

Staré podklady: Plochy dôkladne (mechanicky alebo prostredníctvom trysiek pary) očistiť buď na mokro alebo na sucho. Pri napadnutí povrchu hubou alebo riasami, je potrebné jednak špeciálne základné očistenie, ako aj dodatočné ošetrenie pomocou Prince Color® Multitop FC. Pre popraskané podklady odporúčame naše Systémy špeciálnych náterov. Voľné častice náteru, ako aj staré nátery a vrstvy, ktoré nedržia, je potrebné odstrániť a dodatočne očistiť (buď mechanickým spôsobom alebo pomocou vhodných odstraňovačov starých náterov).

Pri špeciálnych užívateľsko-technických problémoch je potrebné vyžiadať si technickú poradenskú službu.

Podklad	Príprava v exteriéri	Príprava v interiéri
Nová omietka (skupina omietok II a III) Omietky v súlade s pravidlami techniky omietania – nechať dostatočne zatuhnúť	Pozri: „ Príprava podkladu “	V prípade potreby: Prince Color® Multigrund PGM
Stará omietka (skupina omietok II a III)	Novoomietnuté miesta po dostatočnej dobe schnutia odborne fluatovať (fluorokremičitan) a dodatočne poumývať.	Prince Color® Multigrund PGM
Tehlové pohľadové murivo	V exteriéroch sú vhodné pre nátery len mrazuvzdorné tehly bez prídavku cudzích látok (piesok, hrušky flu atď.) Murivo musí byť vyškárované bez trhlín a musí byť suché. Prípadne sa vyskytujúce výkveti soli je nutné nasucho vykefovať alebo, v súlade s BFS – Komentárom č. 13 odborne odstrániť.	Prince Color® Multigrund PGM
Vápenno – piesková tehla - pohľadové murivo	V exteriéri sú vhodné len mrazuvzdorné lícovky, ktoré sú bezchybne vyškárované. Nové murivo musí vykázat dostatočnú dobu vysušenia (min. 3 mesiace). Výkveti soli nasucho vykefovať.	U nového muriva je potrebné dodržať dobu schnutia najmenej 3 mesiace. Vyškárovanie musí byť bezchybné. Prince Color® Multigrund PGM
Staré, nosné disperzné nátery	Lesknúce sa povrchy je potrebné zdrsniť.	V prípade potreby: Prince Color® Multigrund PGM
Staré nátery (vrstvy) vápenné a z minerálnych farieb	Očistiť pomocou trysiek pary, aby sa voľné, nie pevne prilnuté staré nátery odstránili .	V prípade potreby: Prince Color® Multigrund PGM

Penetračný náter: Len v prípade silne nasiakavých, kriedujúcich a pieskujúcich podkladov je potrebné použiť Prince Color® Multigrund PGM.

Základný náter: 1 x Prince Color® Multi Top FM zriedený do max. 5 %.

Krycí náter: Zriedený do max. 3 %.

Upozornenia:

Určené len pre použitie, ktoré je v súlade so stanoveným účelom. Počas spracovávania a po spracovaní v interiéroch - je potrebné zabezpečiť dostatočné odvetranie. Je nutné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/72 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.– V.
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok, Senec, Šaľa
T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Apríl 2012

Novým vydaním stráca staré platnosť.