

# Prince Color® Z 301 DK

Disperzné lepidlo pripravené na okamžité použitie, bez obsahu cementu, na lepenie polystyrénu a dosiek z tvrdej peny Podkladom môžu byť drevotriekové dosky, cementotriekové dosky, drevoštiepkové dosky a preglejky.

## Príprava podkladu

- Podklad musí byť únosný, pevný, suchý (do 8 % vlhkosti), nesmie mať na sebe stopy po silikóne, vosku, masnote a pod. (podľa DIN 18363, najmä kapitola 3.1.1)
- Pri lepení dosiek z polystyrénu (EPS), PUR-peny a pod., na podklad z preglejky, drevotrieky, dreva, a cementotriekových dosiek nie je potrebná žiadna úprava podkladu.

## Spracovanie

- Na dosky celoplošne naniesieme vrstvu lepidla Prince Color® Z 301 DK pomocou ozubeného hladidla (špachtle) s veľkosťou zuba 4 mm.
- POZOR! Dosky musia byť lepené na väzbu!

## Dôležité upozornenia

- Používať len na daný účel.
- Dodržiavať bežné bezpečnostné pokyny a pokyny na ochranu zdravia pri práci.
- Pri lepení dosiek vo vnútornom prostredí zaistiť počas práce a niekoľko hodín po dokončení práce dostatočné vetranie.

## Bezpečnostné pokyny

- **Všeobecné pokyny:** Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. Pri bezvedomí nevyvolávať zvracanie. Sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do úst.
- **Pri nadýchaní:** Zaistiť prívod čistého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zastavení dychu zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť v stabilizovanej polohe na boku a privolať lekársku pomoc.
- **Pri styku s pokožkou:** Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom.

- **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 minút a vyhľadať lekársku pomoc.
- **Pri požití:** Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie výrobku.
- Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť.
- Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice.
- Pri dlhšom alebo opakovanom styku používať ochranný krém.
- Používať ochranný odev.

## Balenie a skladovanie

- Balenie: 20 kg PVC vedro.
- Skladovať v suchom a zateplenom sklade v dobre uzavretých nádobách cca 12 mesiacov od dátumu výroby.

## Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal – po dôkladnom vyčistení je možné znovu použiť; inak ako plastový obal, kód odpadu 15 01 02, kat. „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

**Technické údaje**

Merná hmotnosť	cca 1,49 g/cm <sup>3</sup>
Materiálová báza	Téropolymerizát/acryl-kopolymerizát
Farebný odtieň	Sivobiely
Stupeň lesku/povrch	Matný
Štruktúra	Hladká
Veľkosť balenia	20 kg
Spôsoby spracovania	Materiál sa nanáša ručne pomocou nerezového hladidla s ozubením 4x4 mm. Materiál sťahovať pod uhlom 45°. (Nespracovávať na priamom slnečnom žiarení a pri silnom vetre.)
Teplota spracovania	Nespracovávať pri teplote pod +5 °C (teplota podkladu a objektu)
Spotreba*	0,8–1,1 kg/m <sup>2</sup> Maximálna hrúbka vrstvy môže byť 4 mm.
Doby schnutia (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu) - málo savé podklady (dosky spevnené proti posunu): - nesavé podklady:	po 4–8 hodinách po 1–2 dňoch
Doba odvetrania	Nie je potrebná
Riedenie	Max. 3 % vody objemovo
Čistenie náradia	Vodou ihneď po použití
Označenie druhu nebezpečenstva	Vid'. platná karta bezpečnostných údajov

\* Ide o orientačné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch vykazuje odlišné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu (vhodné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220).

**BASF Slovensko spol. s r.o.**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

**Zákaznícky servis:**

T: 041/72 345 91  
F: 041/72 345 92  
E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)  
Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)  
[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

**Technicko - poradenský servis**

T 0918 111 918 Bratislava I.– V, Senec  
T 0918 444 918  
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce  
T 0918 444 918  
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica  
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvdošín  
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa  
T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

Vydané: Október 2010

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**