

Prince Color® Z 301 DS

Bez cementová, elastická disperzná hmota s obsahom sklenených vlákien na zhotovenie výstužnej armovacej vrstvy so sklotextilnou tkaninou na zatepľovacích systémoch a minerálnych podkladoch.

Rozsah použitia

- Na vonkajšie a vnútorné použitie

Vlastnosti produktu

- Ľahko spracovateľné.
- Vytvára jednotnú plochu.
- Vysoko paropriepustné a odolné voči popraskaniu.
- Môže sa použiť ako stierka pre sanáciu trhlín na fasádach i s použitím armovacej tkaniny.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, očistený od prachu a ďalších voľných častíc. Podklad musí byť nosný podľa normy DIN 18 363.

Vloženie tkaniny do lepidla

Prince Color® Z 301 DS naniesť ozubeným hladidlom na izolačnú dosku. Do mokrej hmoty vtlačiť armovaciú tkaninu a pomocou ďalšej vrstvy povrch uhladiť tak, aby tkanina bola uprostred vrstvy.

Krycia vrstva

Doporučenými akrylátovými alebo silikónovými tenkovrstvovými omietkami.

Vloženie tkaniny pri sanácii podkladu

Prince Color® Z 301 DS naniesť ozubeným hladítkom na pripravený podklad, tkaninu vtlačiť do mokrej vrstvy lepidla a ďalšiu vrstvu prešpachtľovať. Prince Color® Z 301 DS nie je vhodné pri zrnitosti podkladu vyššej ako 4 mm. Toto je dané hrúbkou vrstvy, ktorá nesmie byť vyššia ako 4 mm.

Nanášanie strojom – nástrekom

Vrstva lepidla sa naniesie sýto a rovnomerne vhodným striekacím zariadením. Veľkosť trysky 10 mm, tlak 6 barov.

Dôležité upozornenia

- Materiál používať len na daný účel.
- Počas a po spracovaní vo vnútorných priestoroch zabezpečiť dobré vetranie.
- Dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
- Dbáť na dodržiavanie smerníc pre zatepľovacie systémy.

Bezpečnostné pokyny

• Všeobecné pokyny:

V prípade výskytu symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. V prípade bezvedomia sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Nevyvolávať zvracanie. Transportovať k lekárovi, prípadne privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a uskutočniť umelé dýchanie z úst do úst.

• Pri nadýchaní:

Zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zástave dychu vykonať umelé dýchanie. V prípade bezvedomia uložiť do stabilizovanej polohy na boku a privolať lekársku pomoc. Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať.

• Pri styku s pokožkou:

Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom vody, mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom.

• Pri zasiahnutí očí:

Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

• Po požití:

Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie.

• Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Pri nástreku použiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov. Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo opakovanom styku používať ochranný krém. Používať ochranný odev.

Technické údaje

Materiálová báza	Téropolymerizát / akryl-kopolymér
Hustota (DIN 53117, 20 °C)	cca 1,64 g/cm ³
Farebný odtieň	Svetlosivý
Stupeň lesku /povrch	Matný
Štruktúra	Jemná, mierne zrnitá
Spôsoby spracovania	Nerezovým hladidlom alebo strojom Nespracovávať pri priamom slnečnom žiarení.
Spotreba* (na jednu vrstvu)	Pri 2 mm hrúbke vrstvy – cca 2,8 kg/m ² Max. hrúbka vrstvy môže byť 4 mm.
Teplota spracovania	Nespracovávať pri teplote pod +5 °C (teplota vzduchu a objektu).
Doby schnutia (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu) - prepracovateľný po:	2-3 dňoch pri dodržaní uvedených teplôt
Riedenie	Nie je potrebné riediť, spracovávať v dodávanej konzistencii.
Čistenie náradia	Po skončení alebo prerušení práce ihneď očistiť vodou.
Označenie stupňa nebezpečenstva	Vid'. platná karta bezpečnostných údajov

* Ide o orientačné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch vykazuje odlišné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu (vhodné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220).

Balenie a skladovanie

- Balenie: 25 kg nádoba
- Skladovať v chlade, chrániť pred mrazom.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby.
Otvorené obaly dobre uzavrieť a skoro spotrebovať.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu: 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal – po dôkladnom vyčistení je ho možné znova použiť, inak ako plastový obal, kód odpadu: 15 01 02, kat. „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91

F: 041/72 345 92

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.– V, Senec

T 0918 444 918

T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce

T 0918 444 918

T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Turdošín

T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa

T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.