

# Prince Color® Z 301 UP

Špeciálna prísada – aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepidiel a armovacích stierok zn. Prince Color®. Prísada je určená predovšetkým na spracovanie pri nízkych teplotách od +1 °C do +5 °C.

## Rozsah použitia

- Prísada Prince Color® Z 301 UP je určená ako prísada do cementových lepidiel a armovacích, cementových stierkových hmôt zn. Prince Color®: Z 301 Super sivá/biela, Z 301 DUO, Z 301 XT a Z 301 PS.

## Dávkovanie

- 0,2 l prísady Prince Color® Z 301 UP na 25 kg lepidla alebo armovacej stierky.

## Spracovanie

- Odmerané množstvo prísady (0,2 l), rozmiešame v množstve zámesovej vody podľa technického listu použitého výrobku a následne vsypeme zodpovedajúce množstvo (25 kg) lepidla. Zmes dôkladne rozmiešame nízkootáčkovým miešadlom (max. 450 ot./min), necháme 2–3 min. odstáť a znovu krátko premiešame. Doba otvorenia zmesi je 20 min., doba spracovateľnosti je 60 minút pri teplotách do 5 °C. Vyššie teploty dobu otvorenia skracujú, nižšie predlžujú.

## Zasychanie/aplikácia ďalšej vrstvy

- cca. 30–40 hod.\* podľa použitého typu lepidla. Pri vhodných klimatických podmienkach môže byť zasychanie lepidla urýchlené až o 50 %.
- \*(pri teplote +1 °C, 95 % rel. vlhkosti vzduchu)

## Riedenie

- Neriedi sa.

## Čistenie náradia

- Ihneď po použití umyť vodou. Po zaschnutí zmesi je náradie možné čistiť len mechanicky.

## Skladovanie

- V suchom sklade min. 12 mesiacov, chrániť pred teplotami nad +28 °C. Načaté obaly dobre uzavrieť a skoro spotrebovať.

## Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.
- Používajte ochranné nitrilové rukavice a ochranné okuliare.
- Pri zasiahnutí očí vypláchnite okamžite prúdom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri požití vypite väčšie množstvo vody, nevyvolávajte zvracanie a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Postriekaný odev a kontaminované obaly uložte na miesto určené na likvidáciu odpadu.
- Držte mimo dosahu detí.
- **Prípravok používajte len na daný účel. Iné použitie prípravku je neprípustné.**
- Ostatné bezpečnostné pokyny je možné nájsť v platnej karte bezpečnostných údajov.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

## Technické údaje

|                    |   |
|--------------------|---|
| Zloženie           | Zmes dusičnanov, kalcia a pomocných látok vo vodnom prostredí |
| Hustota pri +20 °C | 1,56 g/ml   |
| Balenie            | 3 l, plastový kanister  |

**BASF Slovensko spol. s r.o.**

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

**Zákaznícky servis:**

T: 041/72 345 91  
F: 041/72 345 92  
E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)  
Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)  
[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

**Technicko - poradenský servis**

|                |  |
|----------------|--|
| T 0918 111 918 | Bratislava I.– V, Senec  |
| T 0918 444 918 |  |
| T 0903 400 851 | Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce   |
| T 0918 444 918 |  |
| T 0918 594 016 | Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica   |
| T 0903 776 800 | Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvdošín  |
| T 0910 999 774 | Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice   |
| T 0905 209 208 | Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany   |
| T 0903 621 456 | Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom |
| T 0911 707 911 | Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa   |
| T 0903 847 822 | Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov   |
| T 0911 808 911 | Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou  |

*Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.*

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

**Vydané: Február 2013**

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**