

RAJASIL EGALISIERMÖRTEL SP 3

Podkladová pórovitá omietka s certifikátom WTA

Rozsah použitia

Vyrovňavanie veľkých priehlbín a nerovností pre vnútorný i vonkajší sektor nad úrovňou terénu (pred nanášaním sanačných omietok Rajasil Sanierputz SP 3 a SP 3 PLUS).

Podklad

Murivo: podklad musí byť pevný, očistený od prachu, zbavený voľných častíc, deliacich vrstiev a nasiakavý.

Úprava podkladu

- Stará omietka sa musí kompletne odstrániť. Drobivé škáry sa musia vyškrabať do hĺbky 2 cm.
- Pri normálne nasiakavom podklade (tehly, určité druhy kameňa) nie je nutný prednástrek.
- Pri málo nasiakavých, hladkých podkladoch je nutný prednástrek Rajasil Spritzbewurf, ktorý sa nanáša sieťovito - stupeň pokrytia < 50%.

Miešanie

- Malta Rajasil Egalisiermörtel SP 3 sa rozmieša vo vhodnej nádobe so silným motorovým miešadlom a nanáša sa ručne.
- Doba miešania motorovým miešadlom: 2-3 min.
- Spracovanie strojovo: možno používať všetky bežné miešacie stroje. Podľa typu stroja možno tiež použiť domiešavač.
- Rozhodujúce preto je dodržanie vlastností čerstvej malty podľa normy WTA-2-9-04/D.

Spracovanie

- Vrstvy omietky sa stiahnu a počas zrenia sa dobre zdrsnia.
- Ako podkladovú pórovitú omietku možno naniesť v min. hrúbke omietky 10 mm a max. hrúbke omietky na vrstvu 3 cm.

Doba schnutia

- Doba zrenia do nanesenia sanačnej omietky Rajasil Sanierputz SP 3 je najmenej 1 deň/1mm hrúbky malty.
- Pri celoplošne nanesej sanačnej omietke Rajasil Sanierputz SP 3 musí byť dodržaná minimálna hrúbka vrstvy 2 cm na celej ploche.

Ošetrovanie

Čerstvo nanesená omietka sa musí chrániť pred dažďom a príliš rýchlym vysychaním (slnko, vietor, vysoké teploty).

Bezpečnostné pokyny

- Rajasil Egalisiermörtel SP 3 obsahuje vápno a cement a preto reaguje v čerstvom stave alkalicky.
- Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.
- Pri vniknutí do očí: dôkladne vypláchnite oči vodou a vyhľadajte lekára.
- Pri zašpinení pokožky: postihnuté miesto ihneď umyte vodou.
- Pri práci noste vhodné pracovné rukavice a ochranné okuliare.
- Výrobok sa nesmie dostať do rúk deťom.
- Ďalšie informácie sú uvedené v príbalovom letáku.

Kontrola kvality

Sanačnému systému SP 3, ktorý sa skladá z produktov Rajasil Spritzbewurf, Rajasil Egalisiermörtel SP 3, Rajasil Sanierputz SP 3, bol udelený certifikát WTA. Týmto je potvrdené, že sú splnené všetky požiadavky normy WTA 2-9-04/D tiež v oblasti vlastnej a nezávislej kontroly výroby. Produkty môžu byť označené značkou WTA.

Balenie

25 kg vrece

Skladovanie

Skladovať v suchu, doba skladovateľnosti cca 6 mesiacov.



Technické údaje

Zloženie	prísady odolné voči sulfátom, ľahčené minerálne prísady, piesok s veľkosťou zrna cca 2 mm, prísady do malty
Farba	sivá
Spotreba	cca 11 kg suchej maltovej zmesi/m ² /cm hrúbky omietky
Teplota spracovania/podkladu	min. +5 °C

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V.
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok, Senec, Šaľa
T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacký, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: február 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť.