

RAJASIL SPRITZBEWURF

Suchá maltová zmes (P III) s certifikátom WTA na prípravu podkladu

Rozsah použitia

- Rajasil Spritzbewurf slúži ako prednástreč (adhézny mostík) na hladké, málo nasiakavé podklady.
- Vhodný na zasolené murivo.
- Odolný voči sulfátom.

Príprava podkladu

- Podklad sa očistí od prachu, voľných častíc a deliacich vrstiev.
- Drobiace sa škáry vyškrať do hĺbky cca 2 cm.
- Silne nasiakavé podklady sa musia pred nanášaním prednástreku dobre navlhčiť.

Príprava malty

Suchá malta sa mieša motorovým miešadlom (doba miešania cca 2min.) alebo v spádovej miešačke s potrebným množstvom vody.

Spracovanie

- Možno spracovávať omietačkou alebo ručne.
- V systéme Rajasil Sanierputz možno spracovávať len sieťovito – stupeň pokrytia < 50%.

Doba schnutia

Doba tvrdnutia do nanášania omietky je cca 12 hodín pri sieťovom prednástreku.

Úprava

Čerstvo nanesený prednástreč sa musí počas zrenia chrániť pred rýchlym vysychaním (slnko, vietor, vysoké teploty), dažďom a mrazom.

Balenie

Vreće 25 kg.

Skladovanie

Skladovať cca 6 mesiacov v suchom sklade.

Bezpečnostné pokyny

- Rajasil Spritzbewurf obsahuje cement a preto reaguje s čerstvom stave alkalicky.
- Vyhnite sa kontaktu produktu s pokožkou a očami.
- Chráňte pokožku a oči.
- Pri zašpinení pokožky: postihnuté miesto umyte vodou.
- Pri vstriednutí do očí: ihneď dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
- Výrobok chráňte pred deťmi.
- Ďalšie informácie sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Kontrola kvality

- Priebežná vlastná a externá kontrola.
- Systému Rajasil Sanierputz SP 3 zloženému z: Rajasil Spritzbewurf a Rajasil Egalisiermörtel SP 3 bol udelený certifikát WTA. Spĺňa požiadavky normy WTA 2-9-04/D. Produkty môžu byť označené známkou WTA.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



Technické údaje

Zloženie	cement HS NA, biely vápenný hydrát, piesok s veľkosťou zrna do 4 mm, prísady na zlepšenie prílnavosti
Spotreba	cca 5 kg/m ² – sieťový prednástretek
Teplota spracovania/podkladu	najmenej +5 °C

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V.
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezinok, Senec, Šaľa
T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: február 2008

Novým vydaním stráca staré platnosť.